

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro campione trattato termicamente	Carico di snervamento in MPa $R_{p0,2}$ min.	Carico di rottura in MPa R_m	Allungamento percentuale % A min.	Strizione di rottura in % Z min.
170	890	110	13	42

APPLICAZIONI

Il BA Corroplast® è l'acciaio ideale per portastampi o attrezzature-impianti in acciaio inossidabile dove è richiesta una normale lucidabilità e resistenza alla corrosione nei confronti della condensa e del liquido di raffreddamento.

TRATTAMENTO TERMICO

Il BA Corroplast® è fornito alla durezza di ca 320 HB non necessita più di ulteriori trattamenti termici, neppure di distensione.

